





Ref. W343

4,5mm
ESPESOR


IGNÍFUGO
CLASE
C-s3 d0

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

3D
VERSIÓN


SISTEMA CLICK
T&G*
EN TESTA



10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

* Machihembrado

REVESTIMIENTOS DE PARED WALL HYDRO

La pared de diseño impermeable



Los revestimientos WALL HYDRO combinan diseño y funcionalidad. Diseñados con materiales de alta calidad, resistentes al agua y la humedad, siendo perfectos en áreas expuestas a condiciones variables.

Os revestimentos WALL HYDRO aliam design e funcionalidade. Concebidos com materiais de alta qualidade, resistentes à água e à humidade, sendo perfeitos para áreas expostas a condições variáveis.

DIMENSIONES

	CLIC	
T&G	1280 x 460 x 4,5 mm	T&G
	CLIC	

WALL HYDRO PVC SMALL



CEMENT LIGHT Ref. 2124-31



CEMENT LIGHT GREY Ref. 915

WALL HYDRO PRINT SMALL



ARCADIA LIGHT Ref. W226



ARCADIA Ref. W224



STONE WALL ORNAMENT WHITE Ref. W219



OLD BRICK Ref. W258



LIMA LIGHT Ref. W264



MARMO EVORA Ref. W343



RETRO CONCRETE Ref. W273



CONCORDE GREY Ref. W347



VALENTIA Ref. W223



FLORENCE COPPER Ref. W221



1. Protección de poliuretano
Proteção de poliuretano
2. Impresión digital resistente a la luz
Impressão digital resistente à luz
3. Tablero hidrófugo impermeable
Placa impermeável repelente de água

4,5mm
ESPESOR

IGNÍFUGO
CLASE
Cfl-s3 d0

100%
RESISTENTE
AL AGUA

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

3D
VERSIÓN

SISTEMA CLICK
T&G*
EN TESTA

CLIC T&G CLIC T&G

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

1280 x 460 mm

* Machihembrado

CARACTERÍSTICAS	TEST	WALL HYDRO SMALL
Composición / Composição		Panel de PVC Rígido resistente al agua / Painel impermeável em PVC rígido
Dimensiones / Dimensões	EN 427	1280 x 460 mm
Espesor / Grossura	EN 428	4,5 mm
Peso / Peso	EN 430	ca. 6000 g/m2
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	<2.0 kV
Limpieza / Limpeza	EN 12956	Lavable, desinfectable
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Buena resistencia
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN 13823:2012+A1:2016	Cfl-s3 d0
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10 %
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	ca. 0,04 m² K/W
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 7 (Print/3D) > 6 (PVC)
Hinchamiento después de 24 h. / Inchaço após 24 h.	EN 317	0 % (Waterproof)
Emissiones / Emissões		En conformidad con AgBB



Ref. W223



Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (España)
Tel.: +34 93 891 31 79
info@licoiberica.com
www.licoiberica.com